

## **354 BOOTSDECKENSTOFF/BOAT COVER FABRIC/TAUD DE BATEAU**

Einseitig acrylatbeschichtet, wasserabstoßend, fäulnishemmend, öl- und schmutzabweisend ausgerüstet

One side acrylate coated, water repellent, rot retardant, oil- and dirt repellent finish

Une face enduite d'acrylate, traitement hydrofuge, imputrescible, repoussant l'huile et la poussière

Gewebe fabric tissu	DIN 60 001	Kette/warp/chaîne: Schuss/weft/trame:	PAC PAC
Fadenfeinheit linear density titre	EN ISO 2060	Kette/warp/chaîne: Schuss/weft/trame :	30 tex x 2 30 tex x 2
Fadendichte ends/picks contexture	DIN EN 1049-2	Kette/warp/chaîne: Schuss/weft/trame :	30,0 Fd/cm, threads/cm; fils/cm 14,5 Fd/cm; threads/cm; fils/cm
Bindung weave armure	DIN ISO 9354		L 1/1 plain weave 1/1 toile 1/1
Flächengewicht weight poids total	DIN EN 12127		340 g/m <sup>2</sup>
Höchstzugkraft max. tensile strength résistance à la rupture	DIN EN ISO139341	Kette/warp/chaîne: Schuss/weft/trame:	170 daN/5 cm 110 daN/5 cm
Höchstzugkraftdehnung max. tensile strength elongation élongation max. de la force de traction	DIN EN ISO 13934-1	Kette/warp/chaîne: Schuss/weft/trame:	35 % 25 %
Weiterreißkraft tear strength résistance à la déchirure amorcée	DIN EN ISO 13937-2	Kette/warp/chaîne: Schuss/weft/trame:	4,5 daN 3,5 daN
Wasserdruckbeständigkeit resistance to water pressure résistance à la pression de l'eau	EN 20 811	glatt/smooth/lisse:	900 mm WS/water column/ colonne d'eau
Wasserabweisung (Sprühverfahren) water repellency (spray test) résistance au mouillage superficiel (essai d'arrosage)	EN 24 920	Note/grade/note:	100

Ölabweisung oil repellency résistance à l'huile	AATCC 118	Note/grade/note:	5
Muldenprobe resistance to penetration by water (trough test) poche d'eau	150 Std./hours/hrs	mm/48	i. O./OK
Lichtechtheit light fastness solidité à la lumière	DIN EN ISO 105-B02	Stufe/grade/échelon:	mind. 7 (weiß: mind 5)/ min. 7(white: min.5)/ min. 7(blanc: min.5)
Verwendungszweck use utilisation			Bootsverdeckstoffe fabrics for boat tops toiles pour capotes de bateaux

**Hinweis:** Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von  $\pm 5\%$ . Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Für andere Einsatzzwecke ist die Zustimmung der Sattler AG einzuholen. Ohne die Zustimmungserklärung der Sattler AG wird für andere als die angegebene Anwendung(en) keine Haftung übernommen. • **Note:** Subject to change in view of technical upgrades. Values indicated without tolerance levels are nominal values with a tolerance of  $\pm 5\%$ . All data presented here is given to the best of our current knowledge for guidance purposes and is not legally binding. Sattler AG must consent to uses other than specified. Without written consent of Sattler AG for usages other than the here specified no liability will be granted. • **Avvertanza:** Il produttore si riserva di apportare modifiche per il miglioramenti tecnico del prodotto. I valori privi di tolleranza sono da intendersi come valore nominali con una tolleranza di  $\pm 5\%$ . Tutti i dati corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze; le informazioni fornite non sono legalmente vincolanti. Per ulteriori utilizzi è necessaria l'autorizzazione da parte di Sattler AG. Senza una dichiarazione di autorizzazione emessa da Sattler AG non rispondiamo di nessun utilizzo che diverga da quelli indicati. • **Note:** Sous réserve de modifications techniques. Les données indiquées sans tolérance s'entendent comme valeurs nominales avec une tolérance de  $\pm 5\%$ . Elles correspondent à notre niveau actuel de connaissances techniques et se veulent uniquement informatives, sans aucune portée juridique. En cas d'autres utilisations que celles indiquées, le consentement exprès de Sattler AG est à demander, faute de quoi Sattler AG n'assumera aucune responsabilité pour toute utilisation non-recommandée. • **Примечание:** Компания Sattler оставляет за собой право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу. Все данные без указания допустимых отклонений являются номинальными показателями с допуском  $\pm 5\%$ . Все данные соответствуют актуальному уровню наших знаний и представляют собой информационный материал, не имеющий законной силы. В случае использования продукции в сферах применения, отличающихся от указанного нами предназначения, требуется отдельное согласие компании Sattler. Если компания Sattler не дает отдельного согласия, она освобождается от своей юридической ответственности для применения, не соответствующего предназначению продукции.