

FICHE TECHNIQUE



# ORCHESTRA

Tissus de protection solaire

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉS	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% acrylique teint masse Sunacryl			
Finition	Traitement	Cleangard	spécial	Store antisalissures et imperméabilisant
Armure	Toile			ISO 7211-1
Poids	295			g/m <sup>2</sup> ISO 2286-1
Laize	120			cm EN 1773
Epaisseur	0.64			mm ISO 2286-3
Rigidité	1250	880	mN ISO 2493	

## RÉSISTANCE DU TISSU

Oléofugation	5		class /8	ISO 14419
Résistance rupture	140	90	daN	ISO 13934-1
Perte de charge	< 20	< 20	%	ISO 13561
Variation longueur sous charge	< 12	< 41	mm	ISO 13561
Longueur après déchargement	< 1	< 16	mm	ISO 13561
Stabilité dimensionnelle	-3; +1	-1; +1	%	ISO 13561
Résistance déchirure	4	2.3	daN	ISO 13937-1
Allongement à la rupture	35	30	%	ISO 13934-1
Schmerber	> 350		mm	ISO 811
Réduction Schmerber	< 15		%	ISO 13561
Spray test	5		class /5	ISO 4920
Xenotest 1000h	4		class /5	ISO 105 B04

## RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidité coloris UV	7 à 8		class /8	ISO 105 B02
Solidité coloris intempéries	7 à 8		class /8	ISO 105 B04
Solidité coloris frottement sec	5		class /5	ISO 105X12
Solidité coloris frottement humide	5		class /5	ISO 105X12

## UTILISATIONS

Longueur de coupe	60	ml	
Utilisation recommandée	Stores de toutes tailles et de toutes portées		
Garantie	10	années	

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de +/-5%.

### Dickson - Constant

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France  
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

