

FICHE TECHNIQUE



SUNBRELLA

Tissus d'aménagement extérieur

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉS	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% Acrylique teinté dans la masse			
Finition	Traitement anti-tâche - formulation exclusive Glen Raven ne contient pas de PFOS (perfluorooctanyl sulfonaté)			
Armure	armuré			ISO 7211-1
Poids	270		g/m ²	ISO 2286-1
Laize	137		cm	EN 1773

RÉSISTANCE DU TISSU

Résistance au feu	class 1			NF P 92 503
Oléofugation	5			class /8 ISO 14419
Résistance rupture	160	80	daN	ISO 13934-1
Résistance déchirure	7	3.7	daN	ISO 13937-1
Allongement à la rupture	30	30	%	ISO 13934-1
Schmerber	200			mm ISO 811
Spray test	5			class /5 ISO 4920
Stabilité au lavage (40 °C)	-2			% ISO 5077
Abrasion (Martindale)	15.000 - 25.000 selon coloris			Nb cycles ISO 12947-2
Perméabilité à l'air	65			l/m ² /s ISO 9237
Résistance couture	50	50	daN	ISO 13935-1

RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidité coloris UV	7/8			class /8 ISO 105 B02
Solidité coloris intempéries	7/8			class /8 ISO 105 B04
Solidité coloris frottement sec	5			class /5 ISO 105X12
Solidité coloris frottement humide	5			class /5 ISO 105X12
Solidité coloris lavage 40°C	5			class /5 ISO 105 C06

UTILISATIONS

Longueur de coupe	50	ml	
Utilisation recommandée	coussin, parasol et ameublement		
Garantie	5	années	

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de +/-5%.
 Test couture réalisé avec 32pts/100mm, une aiguille de 110, et un fil 100% Pes 74 tex.



Dickson - Constant

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
 Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com